# 二氧化硫高分子吸附剂的研制\*

## 曹爱丽 王 强 黄积涛

## 张嘉琪 孙继友 王 苹

o 天津理工学院化学工程系, zwaxZx)

## 王 迎

o 天津市环境检测中心s zww.Zxp

摘 要 本文研制一种新型高分子吸附剂,以丙烯腈、苯乙烯为共聚单体,二乙烯基苯为交联剂,在引发剂、致孔剂、分散剂存在下进行致孔悬浮交联共聚,其产物再经高温处理,制成多孔网络碳化树脂,通过扫描电镜观察到树脂内部微观结构变化;经性能检测能很好的吸附二氧化硫气体。重点考察了引发剂、致孔剂、分散剂、水油比对该产品吸附的影响。

关键词 丙烯腈 苯乙烯 二乙烯基苯 吸附 二氧化硫

大气中主要的气体状污染物有 $s \phi_y$ 、 $II\phi_x \phi_z$ 以及氮氧化物和碳氢化合物等。我国的大气污染以烟尘和 $s \phi_y$ 最为严重。尤其是 $s \phi_y$ ,它不仅引起呼吸道疾患,且导致酸雨,破坏生态系统。xZZA年全国废气排放量(不含乡镇工业)约为xxuA万亿1z,其中 $s \phi_y$ 排放量为x EyB Ts,居世界第一位 $e^{xx}$ 。

作为一种资源,大气与水不同,人们几乎不能对它处理后再呼吸,因此污染物必须在排放前消除或降至允许的标准值以下。废气脱硫技术正快速发展,从zw年代美国应用生石灰、石灰石浆料或双碱液的吸收剂, Fw年代日本的石膏工艺,到 Dw年代的活性炭、活性煤、活性氧化铝、沸石、硅胶、氧化铜以及氧化镁、亚硫酸钠等的干湿吸附,以至近年来又应用离子交换树脂等吸附sø,都先后有报道。本本,本文研制的这一高分子吸附sø,吸附剂是以价廉易得的丙烯腈、苯乙烯为原料,经致孔交联悬浮共聚,制成多孔径珠状树脂,再经

碳化处理,得到具有网状格架并且坚硕的吸附 材料,经检测它具有较强的吸附能力,在常温下 每xwv 产品可吸附 $z \sim Avs \phi$  ,气体。对于这种 吸附剂还未见报道。

## x 实验部分

#### xux 试剂

丙烯腈s 苯乙烯s 二乙烯基苯s 偶氮二异丁腈s 聚乙烯醇s 三氯甲烷s 石蜡。

### xw 仪器

电搅拌装置s 电热套s 四口瓶s 马福炉, 4 Φ 酸度计s电加热鼓风干燥箱。

### xuz 步骤

### (x) 多孔径网络结构珠状树脂的制备

首先向组装好的四口瓶中加入水和聚乙 烯醇,待溶后,再向瓶内倒入含有偶氮二异丁 腈、三氯甲烷、石蜡及二乙烯基苯的丙烯腈一苯

<sup>\*</sup> 天津市环保局立项课题部分内容,分类号  $\alpha \times zx\Gamma uzA$  收稿日期HxZZE - xy - xB

乙烯共聚单体,控温在 $\sigma \Gamma w \pm xp$  C 反应 $z \varphi$ ,然后升温至Z w C 熟化,滤出产品置于 $\Gamma w$  C 烘箱中干燥待用。

## (y) 多孔珠状树脂隔氧高温处理

将多孔珠状树脂放置马福炉中,把指针调至w刻度,通电后再将指针由w调至yvaw C保温 $x\varphi$ ,在 $B\varphi$  内将温度升至 $\Gamma vaw$  C保温  $x\varphi$ ,然后切断电源冷却出炉,得到黑色带有孔隙的坚硬小球,其性能待测。

## (z)产品吸附s ø 、性能检测

由发生器产生的 $s \phi$ ,气体全部通过装有一定量的多孔径黑色碳化树脂柱,经充分吸附后,用碘量法测出该产品的吸附容量。 计算公式如下H

s ♦ 、吸附容量( 1 v ) K

 $(\gamma - \gamma_w) \in X_y \times zy \times xww \gamma_x$ 

γ, — 所取样品溶液体积;

γ — 滴定样品消耗的碘溶液体积;

γω——空白试验消耗的碘溶液体积;

 $\epsilon x$  —— 碘溶液的摩尔浓度。

## (A) 产品的机械强度检测

在实验室通过简易承重方法分别测出 xw 粒黑色碳化树脂所能承压的重量,然后取其平均值,结果为 $H\Lambda z \, \imath B \omega v v \,$  粒,而活性炭仅为 $w\imath B \sim w\imath Z \omega v$ 。

## y 结果与讨论

#### vux 致孔剂用量的影响

由表x 可知致孔剂用量为单体重的B% 时,其产品吸附 $x \neq y$  的性能最好,低于z %、

致孔剂用量 %	z	A	В	Γ	Δ
xwv 产品吸附 ø y 量ov p	уиВ	z ux	Auw	zυB	y ux

高于 $\Delta$ %,吸附 $s \phi$ 、容量均减少。

在悬浮共聚反应中,加入的致孔剂混杂 在单体和共聚物的小球中。随聚合转化率的 提高,致孔剂被填充在珠粒中。当珠粒骨架 固定后,再把致孔剂抽提,留下孔穴形成多孔径网状格架的珠状物。致孔剂用量小,孔穴自然少,吸附表面积小,因而吸附。∮,容量低。随致孔剂容量的加大,孔穴增多,吸附表面积加大,致使吸附。∮,容量不断提高;但当致孔剂用量大到一定程度时,由于孔穴过多过大,树脂强度降低,在高温碳化时,会出现孔塌缩、孔径被堵塞,导致吸附表面积减小、吸附容量明显下降的结果。

### yuy引发剂用量的影响

实验得知引发剂用量大小,主要影响单体转化率即产品收率。引发剂用量为单体重的 wn 8%时,产品收率最高。在一定聚合时间内,引发剂用量过少聚合速率慢,单体转化率低。当用量过大时部分引发剂溶于致孔剂中,由于屏蔽效应初级自由基易发生结合终止,致使转化率并不呈现上升趋势,因此引发剂有一最佳用量范围,如表y所示。

表 y 引发剂用量的影响

引发剂用量 %p	wiz	wuA	w	$wu\Gamma$
单体转化率 %p	∆w~Ew	Exv∼EB	Zw	$E\!B\!\sim\!\!Z\!\pi\!\omega$

### yuz 分散剂用量的影响

分散剂聚乙烯醇主要影响珠粒径的大小,其用量以占单体重量百分比表示,在实验中分别取 $wwx \% xwuB\% xwu\Delta\% xwuZ\%$ ,随分散剂用量加大,珠粒径减小,在致孔剂一定量的情况下,总的吸附表面积随之加大,因此吸附 $s \phi$ 。容易呈上升趋势。但粒径过小,导致 $s \phi$ 。气体通过产品柱体时阻力过大;实验证明,只有适宜的粒径才能有较好的吸附效果,聚乙烯醇用量为单体重的wuB%时为宜。

### νuA 水油比影响

水油比也是直接影响粒径大小的因素。 当水油比大时,传热效果好,聚合平稳,粒径 较大且均匀;当水油比过小时,粒径减小,并 易出现暴聚。本实验是水油比为x:x时,粒 径大小适宜,反应平稳。 图x 碳化前交联共聚物微观结构 放大x www 倍p

图 v 碳化前交联共聚物微观结构 放大B www 倍p

图z 碳化后交联共聚物微观结构 放大x www 倍p

## z 结 论

z w 用丙烯腈、苯乙烯和二乙烯基苯经悬浮 致孔交联共聚和高温碳化处理制备的这一新 型的二氧化硫吸附剂,能有效地吸附废气中 的s ♦ √ 气体。

z w 合成吸附剂的致孔剂用量为单体重的 B%,引发剂用量为单体重的 w b%,分散剂 用量为单体量的 w b%,水油比为 x: x 时得 到产品性能最佳。

z ιε 以三氯甲烷和石蜡为致孔剂合成的吸附剂,最大容量可吸附s φ , 气体为Αυυχωυ,每一粒料可承压z ιΒωυ 以上。

图A 碳化后交联共聚物微观结构 放大Bracav 倍p

zuA 经日立  $\varepsilon$  —IBw 扫描电镜检测,可清晰观察到高分子吸附剂的多孔交联网络结构,如图x 、图y 、图z 、图A 。

## 参考文献

- x 黎 敏 u 环境保护, $xZZ\Gamma$  年z 月  $zE\sim Ay$
- y 钱庭宝 u 离子交换剂应用技术 u 天津:天津科学技术 出版社,xZEA
- z 童志权,陈焕钦 u 工业废气污染控制与利用 u 北京:化 学工业出版社,xZZA

#### 作者简介

曹爰丽,女,xZAx 年xx 月生。天津理工学院化学工程 系副教授。